




EV-18




EV-19




EV-4




EV-5




EV-2




EV-20




EV-24




EV-23




EV-21




EV-25




EV-9




EV-10




EV-22



EV-14



EV-1



EV-11

Polski

SKŁAD:

100% poliester

GRAMATURA:

300 g/m²

ATESTY:

odporność na ścieranie

150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)

odporność na piling 5

(PN-EN ISO 12945-2)

trudnozapałność papieros

(BS EN 1021-1)

trudnozapałność zapalka

(BS EN 1021-2)

odporność na światło 4-5

(EN ISO 105-B02)

oznaczenie formaldehydu

(PN-EN ISO 14184-1)

odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne 5

(PN-EN ISO 105-X-05)

odporność barwy na działanie potu 5

(PN-EN ISO 105-E04)

oznaczenie zawartości związków azowych

(PN-EN 14362-1)

odporność barwy na tarcie 4-5

(PN-EN ISO 105-X12)

odporność na przesunięcie w szwie 3 mm

kat. A (PN-EN ISO 13936-2)

odporność barwy na płamienie wodą 5

(BS EN ISO 105 E16)

English

COMPOSITION:

100% polyester

WEIGHT:

300 g/m²

CERTIFICATES

abrasion resistance

150000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2)

pilling resistance 5

(PN-EN ISO 12945-2)

flammability cigarette

(BS EN 1021-1)

flammability match

(BS EN 1021-2)

light fastness 4-5

(EN ISO 105-B02)

determination of formaldehyde

(PN-EN ISO 14184-1)

colour fastness to organic solvents 5

(PN-EN ISO 105-X-05)

colour fastness to perspiration 5

(PN-EN ISO 105-E04)

determination of azo dyes

(PN-EN 14362-1)

colour fastness to rubbing 4-5

(PN-EN ISO 105-X12)

slippage resistance 3 mm

kat. A (PN-EN ISO 13936-2)

colour fastness to water spotting 5

(BS EN ISO 105 E16)

Deutsch

ZUSAMMENSETZUNG

:

100% Polyester

GEWICHT:

300 g/m²

ZERTIFIKATE:

Scheuerfestigkeit

150000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2)

Peelingfestigkeit – 5

(PN-EN ISO 12945-2)

Brandschutz – Zigarettentest

(BS EN 1021-1)

Brandschutz – Streichholztest

(BS EN 1021-2)

Lichtechtheit – 4-5

(EN ISO 105-B02)

Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd

(PN-EN ISO 14184-1)

Farbechtheit gegen organische Lösemittel – 5

(PN-EN ISO 105-X-05)

Farbechtheit gegen Schweiß – 5

(PN-EN ISO 105-E04)

Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser

(PN-EN 14362-1)

Farbechtheit gegen Reiben – 4-5

(PN-EN ISO 105-X12)

Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen – 5

(BS EN ISO 105 E16)

PL Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

EN The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer.
In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

DE Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

